

FICHA TÉCNICA



Descripción	WYPALL* X80 Plus
Formato	Rollo Regular
Código SAP	30214696
Presentación	6 rollos/caja, 80 paños/rollo
Composición	80% Celulosa , 20% Polipropileno
EAN 13	7702425547445
DUN 14	

Los paños de limpieza WYPALL* X80 Plus, hechos de polipropileno y celulosa, poseen una excelente resistencia garantizando una alta reutilización y su uso en cualquier tipo de superficie. Gracias a que son producidos con la tecnología HYDROKNIT*, garantiza una alta absorción y los hacen superiores a otros paños convencionales y trapos. Poseen la tecnología POWER POCKETS* que proporciona una mayor poder de limpieza en las tareas de limpieza.

VARIABLE	UNIDADES	OBJETIVO	MÍNIMO	MÁXIMO
Gramaje	g/m2	125,0	117,0	135,0
Calibre	mil pulg	38	25	51
Ancho de hoja	mm	280	277	283
Largo de hoja	mm	415	410	420
Resistencia en seco Longitudinal	gf/3"	2622	991	4692
Resistencia en húmedo Longitudinal	gf/3"	2770	1618	5056
Resistencia en seco Transversal	gf/3"	2248	1118	4859
Resistencia en húmedo Transversal	gf/3"	2513	1221	4862
Capacidad Absoluta de Agua	g	4,0	3,0	5,0
Capacidad Específica de Absorción de Agua	g/g	3,4	2,0	4,2
Velocidad de Absorción Agua	seg	7,0	3,6	11
Capacidad Absoluta de Aceite	g	3,0	2,6	3,5
Capacidad Específica en Aceite	g/g	2,4	2,0	2,9
Velocidad de Absorción Aceite	seg	32	18	46

Usos y aplicaciones

- Industria pesada
- Industria metalmecánica
- Industria alimenticia
- Industria química y laboratorios
- Industria de la salud
- Industria de Minería/Petróleo

Tecnologías y Certificaciones



Certificado PEFC: Este producto procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas



Tecnología HYDROKNIT*: Permite la unión de las fibras de celulosa y las de polipropileno mediante chorros de agua a presión, otorgándole al paño la resistencia del polipropileno y la absorción de la celulosa.



Certificación ISO 9901:2008 e ISO 14001:2004 de Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental.



Tecnología POWER POCKETS*: Permite un mayor poder de limpieza.

Alternativas de Disposición Final

Como fuente de energía: El poder calorífico es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza donde se han utilizado solventes y combustibles, estos serían generadores potenciales de energía.

En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus componentes. Disponer según normas de disponibilidad final de cada país.